

ПК «Быстрый»

Назначение

ПК «Быстрый» предназначен для укладки всех видов керамической плитки на стены и пол. Предназначен для срочных облицовочных работ внутри помещений нормальной влажности. Клей особенно рекомендуется для приклеивания керамической плитки на пазогребневые плиты, гипсовые основания, ГКЛ, ГВЛ, а также для приклейки ГКЛ, ГВЛ. Допускается использование клея в системах «Теплый пол». Не предназначен для поверхностей, имеющих прямой контакт с питьевой водой и пищевыми продуктами.

Особенности

Высокая устойчивость к сползанию позволяет клеить плитку «сверху-вниз». Клей сохраняет все свои свойства при значительном различии в количестве воды, необходимой для замеса клея. Это позволяет получить оптимальную консистенцию раствора для легкой и удобной работы.

Состав

Цементно песчанная смесь, минеральные заполнители, модифицирующие добавки ведущих производителей.

Технические данные

Температура воздуха, основания, материалов при применении	от +5 °С до +30 °С
Пропорции замеса, л/кг	0,25-0,3
Время корректировки, мин	15
Адгезия к бетону, не менее, МПа	0,5
Прочность на сжатие, не менее, МПа	6
Сползание не более, мм	1
Жизнеспособность раствора, ч	1
Время укладки, мин	20
Затирка швов через, ч	4
Возможность хождения через, ч	4

Длина боковины плитки	Размер зубьев шпателя	Расход
до 5 см	4 мм	2,2 кг/м ²
до 10 см	6 мм	3,3 кг/м ²
от 10 до 20 см	8 мм	4,4 кг/м ²
более 20 см	10 мм	5,4 кг/м ²

Подготовка основания

Поверхность основания должна быть сухой, твердой, очищенной от краски, масел, пыли. Неровности более 5 мм необходимо выровнять на стене штукатуркой, на полах стяжкой или наливным полом. Невпитывающие прочные поверхности: плитка, масляная краска, гладкие бетонные основания обработать «Бетон-контактом» фирмы ООО «Старатели». Сильно впитывающие основания необходимо обработать грунтовкой «Универсальная» или «Для внутренних работ» фирмы ООО «Старатели».

Приготовление раствора

Содержимое упаковки высыпать в емкость с чистой водой из расчета 0,25-0,3 л воды на 1 кг сухой смеси (6,25-7,5 л воды на мешок 25 кг) и тщательно перемешать до однородной массы. Перемешивание производится механизированным (профессиональным миксером или электродрелью с насадкой) либо ручным способом. Раствор необходимо выдержать 3-5 минут, а затем повторно перемешать. После этого раствор готов к применению. Раствор можно использовать в течение 1 часа с момента затворения водой.

Нанесение материала

Приготовленная клеевая растворная смесь наносится на поверхность стены слоем 3-10 мм. Клей равномерно распределяется по основанию гладким шпателем, а затем зубчатым шпателем

создается гребенчатая фактура. При этом вершина зубцов шпателя должна касаться основания, а сам шпатель следует держать под одинаковым углом. В этом случае обеспечивается равномерное распределение растворной смеси по поверхности. При работе с раствором рекомендуется дополнительно наносить сплошной тонкий слой клея на поверхность плитки. Клея надо наносить столько, сколько сможем уложить плиток за 15–20 минут, так как открытое время раствора, нанесенного на основание, не более 20 минут. Время это зависит от типа основания, температуры и влажности воздуха в помещении. На слой клея кладется плитка и вдавливается, внутренняя поверхность плитки должна плотно прилегать к клеевому раствору. Для проверки надёжности сцепления можно сразу оторвать плитку и посмотреть её обратную сторону — не менее 80% поверхности должно быть в растворе. Плитку после укладки на стене прижимают рукой, а если плитка большая — подбивают их специальным резиновым молотком до нужного уровня ряда. Клей должен полностью заполнить все пространство между плиткой и поверхностью стены. Укладку плиток начинают снизу вверх, чтобы швы были одинаковыми, используют дистанционные крестики— по два на каждую сторону и по одному в перекрестье. Излишки раствора удаляют до его затвердения. Уровень плитки и правильность ее расположения тоже проверяют сразу, исправить их потом практически невозможно. Последними укладывают резанные куски. В процессе работы и последующих 2 дней температура воздуха основания должна быть от +5 °С до +30 °С. Затирку швов следует выполнять специальной затирочной смесью. Можно использовать затирочную смесь марки «Старатели».

Очистка инструмента

Чистой водой, непосредственно после окончания работы

Упаковка

Крафт-мешок 25кг.

Полиэтиленовый мешок 5кг.

Хранение

Гарантийный срок хранения в сухих условиях на поддонах в оригинальной неповреждённой упаковке 6 месяцев со дня изготовления (см. маркировку на мешке).

Указания по технике безопасности

При работе использовать средства индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, спецодежду и т.д.). Не допускать попадания сухой смеси внутрь организма. При попадании смеси на слизистые оболочки и в глаза немедленно промыть их проточной водой. При необходимости обратитесь к врачу.

Примечание

Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.