

ПК «Люкс»

Назначение

ПК «Люкс» предназначен для укладки всех видов керамической плитки, клинкерной плитки из природного камня, керамогранита на пол и стены. Предназначен для наружных и внутренних работ по стандартным (бетонным, кирпичным, гипсовым штукатуркам) и сложным недеформируемым основаниям: старое плиточное покрытие, нагревающиеся поверхности в системе «теплый пол», прочное малярное покрытие. Подходит для облицовки чаш плавательных бассейнов и резервуаров с водой. Не предназначен для поверхностей, имеющих прямой контакт с питьевой водой и пищевыми продуктами.

Особенности

Подходит для приклеивания плитки на прочно закрепленные ГКЛ, ГВЛ. Высокая устойчивость к сползанию позволяет клеить плитку «сверху-вниз». Возможность получения оптимальной консистенции раствора для легкой и удобной работы (сохранность всех свойств при значительном различии объема воды затворения). После набора прочности клей сохраняет свои свойства при прямом контакте с водой и при воздействии отрицательных температур.

Состав

Цементно-песчаная смесь, минеральные наполнители, модифицирующие добавки ведущих производителей

Технические данные

Пропорции замеса	5,5 – 6,5 л / 25 кг
Жизнеспособность раствора	4 ч
Открытое время, не менее	20 мин.
Сползание плитки, не более	0,7 мм
Расход материала	3 – 5 кг/м ²
Адгезия после выдерживания в воздушной – сухой среде, не менее	0,5 МПа
Адгезия после выдерживания в водной среде, не менее	0,5 МПа
Адгезия после выдерживания в при температуре 70° С, не менее	0,5 МПа
Адгезия после циклического замораживания и оттаивания, не менее	0,5 МПа

Длина боковины плитки	Размер зубьев шпателя	Расход
до 5 см	4 мм	2,2 кг/м ²
до 10 см	6 мм	3,3 кг/м ²
от 10 до 20 мм	8 мм	4,4 кг/м ²
более 20 мм	10 мм	5,4 кг/м ²

Подготовка основания

Поверхность должна быть сухой, твердой, очищенной от краски, масел, пыли. Невпитывающие поверхности обработать «Бетон-контактом» марки ООО «Старатели». Неровности до 5 мм можно выровнять клеем за сутки до укладки плитки. Неровности более 5 мм выровнять на стене штукатуркой, на полах стяжкой или наливным полом. Гигроскопичные основания необходимо прогрунтовать (рекомендуется использовать грунтовку марки «Старатели»: «Универсальная», «Для внутренних работ» или «Глубокого проникновения»).

Приготовление раствора

На 1кг сухой смеси 0,22 – 0,26 л. (5,5-6,5 л. на мешок 25 кг) воды комнатной температуры. Перемешивать вручную или дрелью с насадкой до получения кремообразной консистенции, выдержать 3-5 минут, и повторно перемешать. Готовый раствор можно использовать в течение 4 - х часов.

Нанесение материала

Клей наносится зубчатым шпателем. Для проверки надежности можно сразу оторвать плитку и посмотреть её обратную сторону – не менее 80 % поверхности должно быть в растворе. При наружных работах и приклеивании керамогранитной плитки и камня рекомендуется дополнительно наносить сплошной тонкий слой на монтажную поверхность плитки. Плитки должны быть уложены в течении 20 мин. после нанесения смеси на основание. После укладки плитка легко поддается корректировке в течении 15 мин. Если время превышено, раствор необходимо снять и , перемешав, нанести вновь. В процессе работы и последующих 2-х дней температура воздуха и основы должна быть от +5 до +30° С. Время схватывания – 24 часа. Затирку швов следует выполнять специальной затирочной смесью. Можно использовать затирочную смесь марки «Старатели».

Очистка инструмента

Чистой водой, непосредственно после окончания работы

Упаковка

Крафт-мешок 25 кг.

Полиэтиленовый пакет 5 кг.

Хранение

Гарантийный срок хранения в сухих условиях на поддонах в оригинальной неповрежденной упаковке 12 месяцев со дня изготовления (см. маркировку на мешке).

Указания по технике безопасности

При работе использовать средства индивидуальной защиты (х/б спецодежду, перчатки резиновые или хлопчатобумажные, защитные пасты или мази для рук, противопылевой респиратор, защитные очки). Хранить в недоступном для детей месте.

Примечание

Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

ВАЖНО

Превышение максимально допустимого слоя плиточного клея может привести к усадке раствора, в результате чего может произойти отслоение плитки.